

FKSP-1523HS Pin 铝箔贴面

(铝箔 / 玻璃纤维 / 牛皮纸 / PE)

表面覆材结构	内容说明	数值 (英制)	数值 (公制)
表面材	铝箔	0.000276 inch	7.0 micron
胶黏剂	水性胶	--	--
牛皮纸	纯木浆	31 lbs/3000 ft ²	50 g/m ²
加强网线	三向玻璃纤维网	2.0/inch (纵向) 3.0/inch (斜向)	8/100 mm (纵向) 12/100 mm (斜向)
聚乙烯	热熔胶	15 lbs/3000 ft ²	25 g/m ²

物理特性	测试方式	数值 (英制)	数值 (公制)
重量	天平	20 lbs/1000 ft ²	100 g/m ²
抗破强度	ASTM D774	22 psi	1.55 kg/cm ²
抗拉强度	ASTM C1136	21 lbs/inch (纵向) 15 lbs/inch (斜向)	3.6 kN/m (纵向) 2.6 kN/m (斜向)
厚度	测微器	0.0055"	140 micron
针孔	计数	3600/ft ²	40000/100cm ²

➤以上物理特性数据系根据统计方式获取之平均值，重量/厚度 +/- 10%

备注:

1. 产品在存放时应保持原有包装，储存于室内常温条件下，远离热源，避免潮湿，避免阳光直射及雨淋。
2. 产品卷宜存放在托盘上，避免直接存放地面或潮湿的地方。