

FKSP-1523HS PRINTED 铝箔贴面

(铝箔 / 牛皮纸 / 玻璃纤维 / PE)

| 表面覆材结构 | 内容说明 | 数值 (英制) | 数值(公制) |
|--------|---------|--------------------------------|---------------------------------|
| 表面材 | 铝箔 | 0.000276 inch | 7.0 micron |
| 胶黏剂 | 水性胶 | -- | -- |
| 牛皮纸 | 纯木浆 | 31 lbs/3000 ft ² | 50 g/m ² |
| 加强网线 | 三向玻璃纤维网 | 2.0/inch (MD) 3.0/inch (XD) | 8/100 mm (MD) 12/100 mm (XD) |
| 聚乙烯 | 热熔胶 | 15 lbs/3000 ft ² | 25 g/m ² |

| 物理特性 | 测试方式 | 数值 (英制) | 数值 (公制) |
|-------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 重量 | 天平 | 22 lbs/1000 ft ² | 105 g/m ² |
| 水汽渗透 (WVTR) | ASTM E-96程序A | 0.02 Perm | 1.15 ng/N` s |
| 抗破强度 | ASTM D774 | 36 psi | 2.5 kg/cm ² |
| 拉伸强度 | ASTM C1136 | 27 lbs/inch (MD) 18 lbs/inch (XD) | 4.8 kN/m (MD) 3.2 kN/m (XD) |
| 厚度 | 测微计 | 0.0057 inch | 145 micron |

| 防火测试 | 测试方式 | 等级 |
|------|------------------------------------|---------|
| 表面燃烧 | BS476 Part 6 & 7 Summary Report | Class 0 |

➤ 以上物理特性数据系根据统计方式获取之平均值，重量/厚度+/-10%

备注:

- 产品在存放时应保持原有包装，储存于室内常温条件下，远离热源，避免潮湿，避免阳光直射及雨淋。
- 产品卷宜存放在托盘上，避免直接存放地面或潮湿的地方。