

**PM59**

(聚丙烯 / 玻璃纤维 / 牛皮纸 / 金属化 PET)

暂定规范

表面覆材结构	内容说明	数值 (英制)	数值 (公制)
白色面料	聚丙烯	0.0012 inch	30 micron
胶黏剂	水性胶	--	--
加强网线	三向玻璃纤维网	5.0/inch (纵向) 4.0/inch (斜向)	20/100 mm (纵向) 16/100 mm (斜向)
牛皮纸	纯木浆	61 lbs/3000 ft <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>
镀铝膜	金属化PET	0.000472 inch	12.0 micron

物理特性	测试方式	数值 (英制)	数值 (公制)
重量	天平	43 lbs/1000 ft <sup>2</sup>	210 g/m <sup>2</sup>
抗破强度	ASTM D774	85 psi	6.0 kg/cm <sup>2</sup>
抗拉强度	ASTM C1136	69 lbs/inch (纵向) 51 lbs/inch (横向)	12.0 kN/m (纵向) 9.0 kN/m (横向)
厚度	测微器	0.0122 inch	310 micron

- 以上物理特性数据系根据统计方式获取之平均值，重量/厚度 +/- 10%
- 此产品不适为室外用途和有紫外线照射的环境设计的产品，故不推荐将此产品应用于室外或有紫外线照射的环境中

**备注：**

1. 用户使用时水性胶贴合时，请确保贴合后包装前胶水完全干固。
2. 产品在存放时应保持原有包装，储存于室内常温条件下，远离热源，避免潮湿，避免阳光直射及雨淋。
3. 产品卷宜存放在托盘上，避免直接存放地面或潮湿的地方。
4. 本产品不适用于长期的高湿度环境，建议用户在使用前自行测试判断，以确保产品是否符合其特定的用途和环境条件。