

**PSK-3453N**

(聚丙烯 / 玻璃纤维 / 牛皮纸)

表面覆材结构	内容说明	数值 (英制)	数值 (公制)
白色面料	聚丙烯	0.0012"	30 micron
胶黏剂	水性胶	--	--
加强网线	三向玻璃纤维网	5.0/inch (纵向) 3.0/inch (斜向)	20/100 mm (纵向) 12/100 mm (斜向)
牛皮纸	纯木浆	24 lbs/3000 ft <sup>2</sup>	40 g/m <sup>2</sup>

物理特性	测试方式	数值 (英制)	数值 (公制)
重量	天平	17 lbs/1000 ft <sup>2</sup>	83 g/m <sup>2</sup>
抗破强度	ASTM D774	43 psi	≥3.0 kg/cm <sup>2</sup>
抗拉强度	ASTM C1136	34 lbs/inch (纵向) 23 lbs/inch (横向)	≥6.0 kN/m (纵向) ≥4.0 kN/m (横向)
厚度	测微器	0.0071"	180 micron

- 以上物理特性数据系根据统计方式获取之平均值，重量/厚度 +/- 10%
- PSK不适为室外用途和有紫外线照射的环境设计的产品，故不推荐将此产品应用于室外或有紫外线照射的环境中

**备注：**

1. 产品在存放时应保持原有包装，储存于室内常温条件下，远离热源，避免潮湿，避免阳光直射及雨淋。
2. 产品卷宜存放在托盘上，避免直接存放地面或潮湿的地方。