

AG-0608

(铝箔 / 玻纤布)

暂定规范

表面覆材结构	内容说明	数值 (英制)	数值 (公制)
表面材	铝箔	0.000256"	6.5 micron
胶黏剂	水性胶	--	--
玻纤布		16 lbs/1000 ft ²	80 g/m ²

物理特性	测试方式	数值 (英制)	数值 (公制)
重量	天平	22 lbs/1000 ft ²	105 g/m ²
水汽渗透 (WVTR)	ASTM E-96程序A	TBD	TBD
抗破强度	ASTM D774	TBD	TBD
拉伸强度	ASTM D828	60 lbs/inch (MD) 48 lbs/inch (XD)	10.5 kN/m (MD) 8.4 kN/m (XD)
耐低温	ASTM D1790 4hrs. @-40 °F (- 40 °C)	保持软度, 无分层	保持软度, 无分层
耐高温	4 hours @ 240°F (116°C)	保持软度, 无分层	保持软度, 无分层
尺寸稳定性	ASTM D1204@ 150F (65C)	< 0.5%	< 0.5%

防火测试	测试方法	等级
表面燃烧	BS476 Part 6 & 7 Summary Report	Class 0

➤ 以上物理特性数据系根据统计方式获取之平均值, 重量/厚度 +/- 10%

备注:

1. 产品在存放时应保持原有包装, 储存于室内常温条件下, 远离热源, 避免潮湿, 避免阳光直射及雨淋。
2. 产品卷宜存放在托盘上, 避免直接存放地面或潮湿的地方。