

## FRK-1523 铝箔贴面

(铝箔 / 玻璃纤维 / 牛皮纸)

| 表面覆材结构 | 内容说明    | 数值 (英制)                        | 数值 (公制)                         |
|--------|---------|--------------------------------|---------------------------------|
| 表面材    | 铝箔      | 0.000276 inch                  | 7.0 micron                      |
| 胶黏剂    | 水性胶     | --                             | --                              |
| 加强网线   | 三向玻璃纤维网 | 2.0/inch (纵向)<br>3.0/inch (斜向) | 8/100 mm (纵向)<br>12/100 mm (斜向) |
| 牛皮纸    | 纯木浆     | 31 lbs/3000 ft <sup>2</sup>    | 50 g/m <sup>2</sup>             |

| 物理特性 | 测试方式       | 数值 (英制)                              | 数值 (公制)                        |
|------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 重量   | 天平         | 16 lbs/1000 ft <sup>2</sup>          | 76 g/m <sup>2</sup>            |
| 抗破强度 | ASTM D774  | 36 psi                               | 2.5 kg/cm <sup>2</sup>         |
| 抗拉强度 | ASTM C1136 | 27 lbs/inch (纵向)<br>18 lbs/inch (斜向) | 4.7 kN/m (纵向)<br>3.1 kN/m (斜向) |
| 厚度   | 测微器        | 0.0053 inch                          | 135 micron                     |
| 辐射率  | ASTM E-408 | 0.03                                 | 0.03                           |

➤ 以上物理特性数据系根据统计方式获取之平均值，重量/厚度 +/- 10%

备注：

1. 产品在存放时应保持原有包装，储存于室内常温条件下，远离热源，避免潮湿，避免阳光直射及雨淋。
2. 产品卷宜存放在托盘上，避免直接存放地面或潮湿的地方。