

FSK-3623ZR Black 铝箔贴面

(铝箔 / 玻璃纤维 / 牛皮纸)

| 表面覆材结构 | 内容说明 | 数值 (英制) | 数值 (公制) |
|--------|---------|--------------------------------|---------------------------------|
| 表面材 | 铝箔 | 0.000276 inch | 7.0 micron |
| 胶黏剂 | 粘结胶 | -- | -- |
| 加强线 | 三向玻璃纤维网 | 2.0/inch (纵向) 3.0/inch (斜向) | 8/100 mm (纵向) 12/100 mm (斜向) |
| 牛皮纸 | 纯木浆 | 37 lbs/3000 ft ² | 60 g/m ² |

| 物理特性 | 测试方式 | 数值 (英制) | 数值 (公制) |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 重量 | 天平 | 24 lbs/1000 ft ² | 115 g/m ² |
| 水汽渗透 (WVTR) | ASTM E96程序A | 0.02 Perm | 1.15 ng/N's |
| 抗破强度 | ASTM D 774 | 41 psi | 2.9 kg/cm ² |
| 拉伸强度 | ASTM C1136 | 35 lbs/inch (纵向) 21 lbs/inch (斜向) | 6.1 kN/m (纵向) 3.6 kN/m (斜向) |
| 厚度 | 测微器 | 0.0061 inch | 155 micron |

➤ 以上物理特性数据系根据统计方式获取之平均值，重量/厚度 +/- 10%

备注：

1. 用户使用水性胶贴合时，请确保贴合后包装前胶水完全干固。
2. 产品在存放时应保持原有包装，储存于室内常温条件下，远离热源，避免潮湿，避免阳光直射及雨淋。
3. 产品卷宜存放在托盘上，避免直接存放地面或潮湿的地方。
4. 本产品不适用于长期的高湿度环境，建议用户在使用前自行测试判断，以确保产品是否符合其特定的用途和环境条件。