

## FSK-3623ZR White 铝箔贴面

(铝箔 / 玻璃纤维 / 牛皮纸)

表面覆材结构	内容说明	数值 (英制)	数值 (公制)
表面材	铝箔	0.000276 inch	7.0 micron
胶黏剂	水性胶	--	--
加强线	三向玻璃纤维网	2.0/inch (纵向) 3.0/inch (斜向)	8/100 mm (纵向) 12/100 mm (斜向)
牛皮纸	纯木浆	37 lbs/3000 ft <sup>2</sup>	60 g/m <sup>2</sup>

物理特性	测试方式	数值 (英制)	数值 (公制)
重量	天平	24 lbs/1000 ft <sup>2</sup>	115 g/m <sup>2</sup>
水汽渗透 (WVTR)	ASTM E96程序A	0.02 Perm	1.15 ng/N's
抗破强度	ASTM D 774	41 psi	2.9 kg/cm <sup>2</sup>
拉伸强度	ASTM C1136	35 lbs/inch (纵向) 21 lbs/inch (斜向)	6.1 kN/m (纵向) 3.6 kN/m (斜向)
厚度	测微器	0.0061 inch	155 micron

➤ 以上物理特性数据系根据统计方式获取之平均值，重量/厚度 +/- 10%

备注：

- 1 用户使用水性胶贴合时，请确保贴合后包装前胶水完全干固。
- 2 产品在存放时应保持原有包装，储存于室内常温条件下，远离热源，避免潮湿，避免阳光直射及雨淋。
- 3 产品卷宜存放在托盘上，避免直接存放地面或潮湿的地方。
- 4 本产品不适用于长期的高湿度环境，建议用户在使用前自行测试判断，以确保产品是否符合其特定的用途和环境条件。