

FSKF-2653ZR 铝箔贴面

(铝箔 / 玻璃纤维 / 牛皮纸 / 铝箔)

表面覆材结构	内容说明	数值 (英制)	数值 (公制)
表面材	铝箔	0.000276 inch	7.0 micron
胶黏剂	水性胶	--	--
加强网线	三向玻璃纤维网	5.0/inch (纵向) 3.0/inch (斜向)	20/ 100 mm (纵向) 12/100 mm (斜向)
牛皮纸	纯木浆	37 lbs/3000 ft ²	60 g/m ²
胶黏剂	热熔胶	--	--
表面材	铝箔	0.000276 inch	7.0 micron

物理特性	测试方式	数值 (英制)	数值 (公制)
重量	天平	26 lbs/1000 ft ²	125 g/m ²
水汽渗透 (WVTR)	ASTM E96程序A	0.02 Perm	1.15 ng/N.s
抗破强度	ASTM D774	51 psi	3.6 kg/cm ²
抗拉强度	ASTM C1136	48 lbs/inch (纵向) 26 lbs/inch (斜向)	8.4 kN/m (纵向) 4.6 kN/m (斜向)
厚度	测微器	0.0067 inch	170 micron
辐射率	ASTM E-408	0.03	0.03

➤ 以上物理特性数据系根据统计方式获取之平均值，重量/厚度 +/- 10%

备注：

1. 用户使用水性胶贴合时，请确保贴合后包装前胶水完全干固。
2. 产品在存放时应保持原有包装，储存于室内常温条件下，远离热源，避免潮湿，避免阳光直射及雨淋。
3. 产品卷宜存放在托盘上，避免直接存放地面或潮湿的地方。
4. 本产品不适用于长期的高湿度环境，建议用户在使用前自行测试判断，以确保产品是否符合其特定的用途和环境条件。