

## FSKP-1523HS 铝箔贴面

(铝箔 / 玻璃纤维 / 牛皮纸 / PE)

表面覆材结构	内容说明	数值 (英制)	数值 (公制)
表面材	铝箔	0.000276 inch	7.0 micron
胶黏剂	水性胶	--	--
加强网线	三向玻璃纤维网	2.0/inch (纵向) 3.0/inch (横向)	8/100 mm (纵向) 12/100 mm (横向)
牛皮纸	纯木浆	31 lbs/3000 ft <sup>2</sup>	50 g/m <sup>2</sup>
聚乙烯	热熔胶	15 lbs/3000 ft <sup>2</sup>	25 g/m <sup>2</sup>

物理特性	测试方式	数值 (英制)	数值 (公制)
重量	天平	22 lbs/1000 ft <sup>2</sup>	105 g/m <sup>2</sup>
水汽渗透 (WVTR)	ASTM E96程序A	0.02 Perm	1.15 ng/N.s
抗破强度	ASTM D774	36 psi	2.5 kg/cm <sup>2</sup>
拉伸强度	ASTM C1136	27 lbs/inch (纵向) 18 lbs/inch (横向)	4.8 kN/m (纵向) 3.2 kN/m (横向)
厚度	测微器	0.0059 inch	150 micron

防火测试	测试方法	等级
表面燃烧	BS476 Part 6 & 7 Summary Report	Class 0

➤以上物理特性数据系根据统计方式获取之平均值，重量/厚度 +/- 10%

备注：

1. 产品在存放时应保持原有包装，储存于室内常温条件下，远离热源，避免潮湿，避免阳光直射及雨淋。
2. 产品卷宜存放在托盘上，避免直接存放地面或潮湿的地方