

MRK-1523

(镀铝膜 / 玻璃纤维 / 牛皮纸)

表面覆材结构	内容说明	数值 (英制)	数值 (公制)
镀铝膜	镀铝膜	0.000276 inch	7.0 micron
胶黏剂	水性胶	--	--
加强网线	三向玻璃纤维网	2.0/inch (MD) 3.0/inch (XD)	8/100 mm (MD) 12/100 mm (XD)
牛皮纸	纯木浆	31 lbs/3000 ft ²	50 g/m ²

物理特性	测试方式	数值 (英制)	数值 (公制)
重量	天平	10 lbs/1000 ft ²	70 g/m ²
抗破强度	ASTM D774	31 psi	2.2 kg/cm ²
拉伸强度	ASTM C1136	23 lbs/inch (MD) 16 lbs/inch (XD)	4.0 kNm (MD) 2.8 kN/m (XD)
厚度	测微器	0.0049 inch	125 micron

➤ 以上物理特性数据系根据统计方式获取之平均值，重量/厚度 +/- 10%

备注：

1. 产品在存放时应保持原有包装，储存于室内常温条件下，远离热源，避免潮湿，避免阳光直射及雨淋。
2. 产品卷宜存放在托盘上，避免直接存放地面或潮湿的地方。