

**PMSK-3654ZR 白色贴面**

(金属化聚丙烯 / 玻璃纤维 / 牛皮纸)

表面覆材结构	内容说明	数值 (英制)	数值 (公制)
白色面料	金属化聚丙烯	0.0012 inch	30 micron
胶黏剂	水性胶	--	--
加强网线	三向玻璃纤维网	5.0/inch (纵向) 4.0/inch (斜向)	20/100 mm (纵向) 16/100 mm (斜向)
牛皮纸	纯木浆	37 lbs/3000 ft <sup>2</sup>	60 g/m <sup>2</sup>

物理特性	测试方式	数值 (英制)	数值 (公制)
重量	天平	21 lbs/1000 ft <sup>2</sup>	104 g/m <sup>2</sup>
水汽渗透 (WVTR)	ASTM E96程序A	0.02 perm	1.15 ng / N's
抗破强度	ASTM D-774	60 psi	4.2 kg/cm <sup>2</sup>
抗拉强度	ASTM C-1136	46 lbs/inch (纵向) 30 lbs/inch (斜向)	8.0 kN/m (纵向) 5.3 kN/m (斜向)
厚度	测微器	0.0080 inch	204 micron

防火测试	测试方法	等级
单体燃烧	GB 8624-2012	B1级

➤以上物理特性数据系根据统计方式获取之平均值，重量/厚度 +/- 10%

➤ PMSK 不建议使用于户外或暴露于紫外线辐射环境

备注：

1. 用户使用水性胶贴合时，请确保贴合后包装前胶水完全干固。
2. 产品在存放时应保持原有包装，储存于室内常温条件下，远离热源，避免潮湿，避免阳光直射及雨淋。
3. 产品卷宜存放在托盘上，避免直接存放地面或潮湿的地方。
4. 本产品不适用于长期的高湿度环境，建议用户在使用前自行测试判断，以确保产品是否符合其特定的用途和环境条件。